

штукатурный силикатный грунт

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для грунтовки поверхности перед нанесением штукатурки внутри и снаружи зданий. Используется для грунтовки армированного слоя в системах теплоизоляции и на ровных, подготовленных минеральных основах (например: бетонные поверхности, цементные и известково-цементные штукатурки). Применение штукатурного грунта улучшает сцепление штукатурной массы с основанием, облегчает штукатурные работы, выравнивает процесс схватывания и высыхания нанесенной штукатурки. Уменьшает и унифицирует влагоемкость, а также уменьшает запыленность основания. Предохраняет обработанную поверхность от вредного воздействия влажности, устраняет возможность появления пятен и ограничивает эффект просвечивания цвета основы через структуру.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой и чистой, без трещин, очищенной от ухудшающих сцепление материалов (например: пыль, жир, битум) и не подверженной биологическому и химическому поражению. Период высыхания нанесенного на основание препарата составляет мин. 24 ч.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:

Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки следует очень тщательно перемешать с помощью смесителя/низкооборотной дрели с мешалкой до получения однородной консистенции. При необходимости развести небольшим количеством чистой воды (макс. 2% от объема упаковки).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурную грунтовку следует нанести на подготовленное основание с помощью валика или кисти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ:

При выполнении малярных работ рекомендуется прикрыть леса защитными сетками для сведения к минимуму влияния неблагоприятных внешних факторов. Грунтовку можно производить только на сухой поверхности, по истечению времени схватывания и высыхания, необходимого для данного основания. После нанесения свежего грунтовочного слоя его следует предохранять от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и воздействия температуры ниже +10°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Температура использования: от +10°C до +25°C

Температура основания: от +10°C до +25°C

Объемная плотность: прибл. 1,2 г/см³

Консистенция: жидкость

РАСХОД:

Расход штукатурной грунтовки при однократном нанесении составляет прибл. 0,25-0,3 кг/м².

Для точного определения расхода изделия рекомендуется проведение тестов на данном основании.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Грунтовочный препарат хранить в плотно закрытой и неповрежденной упаковке в температуре от +5°C до +25°C. Защищать от чрезмерного нагрева и мороза. Срок пригодности составляет 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

СОСТАВ:

СИЛИКАТНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ГРУНТ MAJSTERGRUNT – это смесь, содержащая полимерную дисперсию, минеральные наполнители, модифицирующие добавки и калиевое водное стекло.

Продукт не содержит иных веществ, создающих угрозу для здоровья или окружающей среды, концентрация которых превышала бы действующие требования.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Европейский сертификат ETA – 11/0183

Сертификат ETA № 1020-CPD-010-028352

Европейская декларация соответствия WE(ЕС) №: 01/2011

Декларация потребительских свойств № MP/001/2013

Гигиенический сертификат PZH

Majster-Pol Kosińscy Sp. Jawna Mienia 291, 05-319 Cegłów, Polska 14
10 1020-CPD-010025032 EN 1504-2 MAJSTERFARBA SILIKATOWA I MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY/MAJSTERGRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY stosowana do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

С выпуском этой технической спецификации теряют силу все предыдущие